

銅および銅合金管 化学成分組成および機械的性質（社内規格） 抗張力をご指定の場合、結晶粒度は参考値となります。

種類	質別	化学成分 wt%						引張強さ N/mm ²	伸び %	結晶粒* 直径範囲 mm	類似規格
		Pb	Fe	Zn	Mn	Ni	Cu+Ni+Fe+Mn				
C7060 白銅管 (CNT 1)	O 1/2H H	0.05以下	1.0~1.8	0.5以下	0.20~1.0	9.0~11.0	99.5以上	275以上 310以上 370以上	30以上	0.030~0.070	JIS H 3300 ASTM B171 DIN 17664
C7150 白銅管 (CNT 3)	O 1/2H H	0.05以下	0.40~1.0	0.5以下	0.20~1.0	29.0~33.0	99.5以上	365以上 400以上 450以上	30以上	0.03~0.07	JIS H 3300 ASTM B171 DIN 17664
C7521 洋白管 (NST)	O 1/2H H	0.10以下	0.25以下	残部	0~0.50	16.5~19.5	99.5以上	375以上 440以上 540以上	20以上	0.040以上	JIS H 3270 ASTM B122 DIN 17663